








982 BUMPER PAINT

ОПИСАНИЕ								
<p>1K структурная краска для пластиковых деталей. Воссоздает структуру, подобную пластику. Имеет прямую адгезию к большинству пластиков. Может наноситься при температуре от +10°C. Цвет черный. VOC 539 г/л.</p>								
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ								
<p>ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, твердый PVC. Старые ЛКП, загрунтованные поверхности. Наносить на заматированное и очищенное покрытие.</p> <p>Для дополнительного усиления адгезии, нанести 751/851 1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTER.</p>								
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ								
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000</p> <p>Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>							
	<p><u>Шлифование</u></p> <p>Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг P400-P500.</p>							
	<p><u>Очистка поверхности</u>:</p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000</p> <p><i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>							
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ								
	<p>982 Bumper paint</p> <p>320 Thinner standard</p>	<table border="0"> <tr> <td>по объёму</td> <td>по весу</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>100 г.</td> </tr> <tr> <td>0-15%</td> <td>0-15 г.</td> </tr> </table>	по объёму	по весу	1	100 г.	0-15%	0-15 г.
по объёму	по весу							
1	100 г.							
0-15%	0-15 г.							
ВЯЗКОСТЬ								
	<p>18-22 сек. - DIN 4 при 20°C.</p>							
ОБОРУДОВАНИЕ								
	<p>Установки краскораспылителя:</p> <p>Диаметр дюзы 1,6-1,8 мм</p> <p>Давление нанесения 1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной голове</p>							
НАНЕСЕНИЕ								



Число слоев – 2. Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении 40-50µm.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА



Межслойная выдержка 5-8мин. Перед сушкой 10-15 мин. при 20°C.

СУШКА



при 20°C – 60 мин.
полное высыхание при 20°C – 24 часа.

ОБРАБОТКА

Перед окраской новых пластиковых деталей, их необходимо прогреть при 60°C, в течении 60 мин., для выпаривания разделительной смазки. После прогрева, тщательно обезжирить поверхность очистителем **A1 AS 700** и **A1 WB 1000**.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 1K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru